


LÁMINA GALVANIZADA LISA

ROLLO, HOJA O CINTA



VILLACERO

TODO EN ACERO

LÁMINA GALVANIZADA LISA ROLLO, HOJA O CINTA

Por su calidad, es el material idóneo para una gran variedad de usos. La lámina QS galvanizada por el proceso de inmersión en caliente y un proceso de recocido, dando la más alta calidad en términos de recubrimiento, superficie y troquelabilidad, además cuenta con los mejores controles de calidad como: medidor de espesor en lámina negra a base de rayos gamma, calibradores automáticos de recubrimiento de Zinc a base de rayos X, pruebas mecánicas y análisis químico del Zinc.

CARACTERÍSTICAS

- Calibres del 16 al 32 y anchos de 914 mm (36”) y 1219 mm (48”).
- Con designación de acero: comercial, estructural, de formado y troquelado profundo.
- Tipo de flor regular y capa de zinc (G40, G60, G90).
- Resistencia a la corrosión.

USOS Y APLICACIONES

- Productos de línea blanca.
- Aires acondicionados residenciales e industriales.
- Páneles estructurales y arquitectónicos.
- Mueble de lámina para oficina.
- Techos y fachadas.
- Iluminación.
- Carrocerías automotrices.
- Sistemas de entrepisos, conductos, soportes, mofles, cortinas metálicas, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Calibres, pesos y medidas - ASTM A653

CALIBRE	ESPESOR		TOLERANCIAS		PESO POR HOJA EN KILOGRAMOS						kg x m lineal	
	in	mm	in	mm	3'X6'	3'X8'	3'X10'	3'X12'	4'X8'	4'X10'	3'(914 mm)	4'(1219 mm)
16	0.061	1.56	0.005	0.12	20.14	27.20	34.00	40.80	36.26	45.33	11.15	14.87
18	0.049	1.25	0.004	0.10	16.40	21.86	27.33	32.80	29.15	36.44	8.97	11.96
20	0.037	0.95	0.003	0.08	12.43	16.57	20.72	24.86	22.10	27.62	6.80	9.06
22	0.031	0.8	0.003	0.08	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	5.70	7.60
24	0.022	0.57	0.002	0.05	7.43	9.90	12.38	14.86	13.21	16.51	4.06	5.42
26	0.019	0.49	0.002	0.05	6.43	8.57	10.71	12.86	11.43	14.29	3.52	4.69
28	0.016	0.42	0.002	0.05	5.43	7.24	9.05	10.86	9.65	12.06	2.97	3.96
30	0.014	0.34	0.002	0.05	4.46	5.95	7.44	8.92			2.44	
32	0.011	0.28	0.002	0.04	3.70	4.93	6.17	7.40			2.03	

Nota 1: Se considera un recubrimiento de Zinc de 275 gr/m².

Nota 2: Los espesores y anchos aquí descritos se consideran estándar, para cualquier otro, consultar el área comercial.

Pruebas de laboratorio y estándares

PRUEBA	MÉTODO	ESTÁNDAR
Dureza	Rockwell Escala B	Acero comercial: 65 máx.
		Acero de formado: 60 máx.
		Acero de troquelado profundo: 55 máx.
% Elongación	Tensión	Acero comercial: 20% a 25%
		Acero de formado: 26% a 31%
		Acero de troquelado profundo: 32% a 39%
Corrosión	Cámara Salina	ASTM B 117
Capa de Zinc	Rayos X	ASTM A 90

Clasificación de productos

NMX-B-9	ASTM-A-653	Lámina de acero con recubrimiento de Zinc (Galvanizada) o con recubrimiento de aleación Zinc-Hierro (Galvannealed), por el proceso de inmersión en caliente.
NMX-B-55	ASTM-A-924	Requisitos generales para lámina de acero con recubrimiento metálico, por el proceso de inmersión en caliente.

Capacidades de línea

	MÍNIMO		MÁXIMO	
		mm		mm
Anchos	24"	609	49"	1244
Largos	3ft	914	12ft	3658
Espesores	0.010"	0.254	0.60"	1.524
Recubrimiento	G40	Z120	G90	Z275
Acero	Comercial, Estructural, De Formado y Troquelado Profundo.			
Peso	3.5 TM			



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435



CONTACTO

Correo electrónico: info@villacero.com

Línea nacional: 01 800 220 4040

Línea MTY: (81) 8989 8901

Correo electrónico internacional: expo@villacero.com

Línea internacional: +52 (81) 8151 5353